

FICHE TECHNIQUE - LIEGE « SOUS-COUCHE »

CARACTERISTIQUES	NORMES et/ou TOLERANCE																				
Composition	Granulés de liège naturel agglomérés par une colle polyuréthane.																				
Formats	Rouleaux de 50000 x 1000 x 1 / 2 mm ou 25000 x 1000 x 3 / 4 / 5 mm																				
Densité	190 - 210 kg/m ³																				
Coefficient de conductibilité thermique 20°C	$\lambda = 0,042 \text{ W/m}^\circ\text{K}$																				
Charge de rupture	Dans les deux sens : 2,5 kg/cm.																				
Compressibilité	Retrouve 96 % de son épaisseur initiale après écrasement de 50 % de celle-ci.																				
Absorption d'eau	58 % après immersion dans l'eau 24 heures à 20°C.																				
Stabilité dimensionnelle Épaisseur Longueur	$\pm 0,1 \text{ mm}$ (pour 2 mm d'épaisseur) $\pm 1 \text{ mm}$																				
Taux de cendres	0,7 % en poids par grillage 24 h à 500°C.																				
Tests d'immersion	<table> <tr> <td>Eau bouillante</td> <td></td> <td rowspan="5">}</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Huile ASTM N°1 à 100°</td> <td>2 H</td> <td>SE</td> </tr> <tr> <td>Huile ASTM N°1 à 120°</td> <td>24 H</td> <td>DESAGREGE</td> </tr> <tr> <td>Fuel à 20°</td> <td>24 H</td> <td>PAS</td> </tr> <tr> <td>Eau à 35° HCL à 100°</td> <td>30 min</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acide chlorhydrique fumant à 100°</td> <td>1 H</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Eau bouillante		}	NE	Huile ASTM N°1 à 100°	2 H	SE	Huile ASTM N°1 à 120°	24 H	DESAGREGE	Fuel à 20°	24 H	PAS	Eau à 35° HCL à 100°	30 min		Acide chlorhydrique fumant à 100°	1 H		
Eau bouillante		}	NE																		
Huile ASTM N°1 à 100°	2 H		SE																		
Huile ASTM N°1 à 120°	24 H		DESAGREGE																		
Fuel à 20°	24 H		PAS																		
Eau à 35° HCL à 100°	30 min																				
Acide chlorhydrique fumant à 100°	1 H																				
Performances acoustiques aux bruits d'impacts.	L'indice ALPHA d'un parquet de bois de 8 mm sur sous-couche de liège de 4 mm d'épaisseur est de 18 dB.																				

Remarque : ce produit se pose sous vos parquets mosaïques ou flottants. Il n'est pas adapté à une utilisation en tant que parquet lui-même: ne pas l'utiliser en tant que revêtement sol.

Toute reproduction intégrale ou partielle est illicite et constitue une contrefaçon donnant lieu à des sanctions pénales.
LIEGES-MELIOR – Avril 2008.